

Data wydania: 18.08.2014 r.

SD 605 STIUK DECO

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonale imituje marmur,
- Umożliwia uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych,
- Odporny na działanie grzybów i pleśni,
- Posiada zdolność dyfuzji wilgoci z podłoża,
- Umożliwia aktywne oddychanie ścian.

OPIS WYROBU

STIUK DECO SD 605 to szlachetny tynk dekoracyjny, idealnie nadający się do naśladowania dawnych technik dekoracji wnętrz. Staranny dobór wyselekcjonowanych składników pozwala na uzyskanie efektów dekoracyjnych przypominających naturalny marmur. Swym charakterem nawiązuje do antycznych stiuków weneckich. Pozwala na mnożenie efektów dekoracyjnych dzięki unikalnej grze kolorów zestawionych kontrastowo lub zlewających się. Jest przyjazny dla człowieka i środowiska.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do dekorowania ścian, sufitów, kominków, kolumn oraz innych elementów architektonicznych. Gładka powierzchnia powoduje odbicie światła. Uzyskany w ten sposób efekt przestrzenny sprawia, że STIUK DECO SD 605 daje wspaniałe efekty dekoracyjne w wąskich korytarzach, holach itp. Właściwości wodoodporne oraz łatwość utrzymania czystości predysponują ten materiał do dekoracji pomieszczeń takich jak kuchnie, baseny, łazienki oraz inne pomieszczenia narażone na działanie wilgoci. Z uwagi na swoje właściwości dekoracyjne doskonale nadaje się do prac restauratorskich i odnowy historycznych wnętrz. STIUK DECO SD 605 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do nakładania stiuku powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżyć jego przyczepność do podłoża. Stare powłoki malarskie oraz inne warstwy mogące osłabiać przyczepność należy usunąć. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono- i grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Stare podłoża mineralne należy zmyć wodą, natomiast stare powłoki na bazie tworzyw sztucznych, o dobrej przyczepności do podłoża, należy przeszlifować papierem ściernym. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć gładź szpachlową w celu uzyskania idealnie równej powierzchni. Po wyschnięciu (ok. 24h) gładź należy przeszlifować, a następnie odkurzyć. W celu wyrównania chłonności podłoża oraz zapewnienia odpowiedniej przyczepności stiuku, powierzchnię należy zagruntować specjalnym akrylowym preparatem gruntującym PG 141.

Data wydania: 18.08.2014 r.

SD 605 STIUK DECO

MIESZANIE

STIUK DECO SD 605 jest dostarczany w postaci białej masy gotowej do użycia. Przed nakładaniem, zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. W razie konieczności stiuk można rozcieńczyć wodą (max. do 5% objętości stiuku). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej powierzchni, na której nakładamy stiuk. W celu uzyskania koloru stiuk należy barwić pastami pigmentowymi.

SPOSÓB APLIKACJI

Po wyschnięciu gruntu rozpoczynamy nakładanie stiuku. STIUK DECO SD 605 należy nakładać w trzech warstwach przy pomocy specjalnej pacy stalowej:

1. nakładając pierwszą warstwę zwracamy szczególną uwagę na równość i gładkość uzyskanej powierzchni, grubość 1-szej warstwy nie powinna przekraczać 0,5 mm,
2. drugą, cienką warstwę nakładamy po upływie 4-6 godzin od nałożenia pierwszej. Stosując wenecką technikę szpachlowania przeciągamy masę szpachlą bez nadmiernego dociskania ostrą jej krawędzią,
3. warstwa wykończeniowa (najcieńsza) - wygładzamy powierzchnię metalową pacą przez przeciąganie i dociskanie jej krawędzi do podłoża. Stosując taką technikę możemy uzyskać powierzchnię matową, półmatową lub z połyskiem. Ostateczny efekt zależy od intensywności wygładzania powierzchni pacą.

Po nałożeniu STIUKU DECO SD 605 jego powierzchnię możemy zabezpieczyć przed wilgocią oraz uczynić ją w pełni zmywalną. W tym celu po upływie 4-5 dni należy ją pokryć WOSKIEM DO STIUKU WENECKIEGO COVER® SD 601 lub SD 602.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C,
- czas schnięcia: 4-6 h pomiędzy kolejnymi warstwami, 4-5 dni do nałożenia wosku,
- wydajność: 0,8-1,1 kg/m² - w zależności od gładkości oraz oczekiwanego efektu,
- gęstość nasypowa: 1,35 kg/dm³,
- kolor: biały (w celu uzyskania koloru STIUK należy barwić wybranym pigmentem nie więcej niż 80ml barwnika na 1kg.).
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Data wydania: 18.08.2014 r.

**SD 605
STIUK DECO****OPAKOWANIE**

Wiaderko plastikowe – 8 i 16 kg.

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi!

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą, jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Producent chemii budowlanej**www.jpcover.pl**

J.P. COVER Sp. z o.o.
43-417 Kaczyce
ul.Morcinka 17
tel./fax: +48 32/469 49 70
e-mail: jpcover@jpcover.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000PLN

ING Bank Śląski o/Cieszyn
Nr konta: 97 1050 1083 1000 0022 9507 5275

KRS 0000239841
NIP 548-244-86-11
REGON 240140672