



SD 640

TYNK RETRO

WŁAŚCIWOŚCI

- Nadaje wnętrzu niepowtarzalny wygląd,
- Umożliwia uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych,
- Proste wykonawstwo,

OPIS WYROBU

TYNK RETRO SD 640 - jest wewnętrznym akrylowym tynkiem dekoracyjnym pozwalającym na uzyskanie powłok o wyraźnej strukturze oraz niepowtarzalnym wzorze. Przedłużony czas otwarty pozwala na długą obróbkę i formowanie. Tynk wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Jest to produkt ekologiczny nietoksyczny. Efekt końcowy i kolor uzyskuje poprzez nałożenie bejcy, lakieru, werniksu lub patyny z rodziny COVER®.

ZASTOSOWANIE

TYNK RETRO SD 640 - przeznaczony jest do dekorowania ścian, kominków, kolumn oraz innych elementów architektonicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do nakładania tynku powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżyć przyczepność powłoki do podłoża. Stare powłoki malarskie oraz inne warstwy mogące osłabiać przyczepność należy usunąć. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono i grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Stare podłoża mineralne należy zmyć wodą, natomiast stare powłoki na bazie tworzyw sztucznych, o dobrej przyczepności do podłoża, należy przeszlifować papierem ściernym. W celu wyrównania chłonności podłoża oraz zapewnienia odpowiedniej przyczepności powierzchnię należy zagruntować specjalnym Akrylowym Preparatem Gruntującym COVER® PG 141.

MIESZANIE

TYNK RETRO SD 640 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. W razie konieczności można rozcieńczyć wodą (max. do 5% objętości tynku). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej powierzchni, na której nakładamy TYNK RETRO SD 640.

SPOSÓB APLIKACJI

Po wyschnięciu gruntu rozpoczynamy nakładanie TYNKU RETRO przy pomocy stalowej pacy, a następnie formujemy z góry ustalony wzór wybranym narzędziem. Kontynuując prace należy pamiętać aby łączenia tynku odbywało się na mokro. Po upływie około 24 godzin od nałożenia powierzchnię należy zagruntować. Do wykończenia powierzchni tynku możemy użyć: BEJCY SD 633, WERNIUKSU METALICZNEGO SD 632, PATYNY METALICZNEJ SD 634.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nie naruszonych opakowaniach przez 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C,
- czas schnięcia: po 24 godzinach powierzchnię możemy malować bejcą, werniksem bądź patyną. Całkowite utwardzenie następuje po 28 dniach.
- wydajność: 1,5-2kg/m² w zależności od oczekiwanego efektu
- grubość warstwy: 1-3mm.
- gęstość: 1,4 kg/dm³,
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.



SD 640

TYNK RETRO

KOLOR

Biały

OPAKOWANIE

wiaderko - 7kg, 14kg

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiedniej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Chronić przed dziećmi!
Chronić przed dziećmi!

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.