

Data wydania: 18.08.2014 r.

SD 621 LAKIER DO TRAWERTYNU

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkreśla efekt przetarcia powierzchni,
- Umożliwia uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych,
- Bogata kolorystyka,
- Proste wykonawstwo.

OPIS WYROBU

LAKIER DO TRAWERTYNU SD 621 jest materiałem opartym na bazie wysokiej jakości wodorozcieńczalnych polimerów. Zastosowanie dodatków uszlachetniających sprawia, że lakier jest łatwy w aplikacji, nie żółknie oraz posiada wysoką elastyczność. Jest materiałem bezwonny, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

ZASTOSOWANIE

SD 621 przeznaczony jest do podkreślania struktury trawertynu. Lakier dostępny jest w gamie ponad 1000 kolorów. Pozwala na uzyskanie barwnego laserunku niezakrywającego powierzchni i koloru materiału podkładowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do lakierowania powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Podłoże należy starannie oczyścić poprzez mechaniczne odkurzanie lub za pomocą szmatki.

MIESZANIE

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI

Nakładanie lakieru wykonujemy po całkowitym wyschnięciu materiału użytego jako podkład. Lakier наносimy poprzez wcieranie w powierzchnię za pomocą gąbki malarskiej, tamponu lub miękkiej szmatki.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Data wydania: 18.08.2014 r.

**SD 621
LAKIER DO TRAWERTYNU****DANE TECHNICZNE**

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°,
- czas schnięcia: dwie godziny pomiędzy poszczególnymi warstwami,
- wydajność: 12-15 m²/kg - w zależności od oczekiwanego efektu,
- gęstość: 1,00 kg/dm³,
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OPAKOWANIE

Wiaderko plastikowe – 1kg.

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi!

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą, jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Producent chemii budowlanej**www.jpcover.pl**

J.P. COVER Sp. z o.o.
43-417 Kaczyce
ul.Morcinka 17
tel./fax: +48 32/469 49 70
e-mail: jpcover@jpcover.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000PLN
ING Bank Śląski o/Cieszyn
Nr konta: 97 1050 1083 1000 0022 9507 5275

KRS 0000239841
NIP 548-244-86-11
REGON 240140672