

Data wydania: 18.08.2014 r.

PG 102 PREPARAT GRUNTUJĄCY

WŁAŚCIWOŚCI

- Głęboko penetruje strukturę podłoża,
- Zmniejsza chłonność podłoża wzmacniając je jednocześnie,
- Blokuje migrację soli z podłoża wzmacniając je jednocześnie,
- Paroprzepuszczalny.

OPIS WYROBU

PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 to wodorozcieńczalny grunt na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem modyfikatorów. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb podłoża powodując jego uszczelnienie i wzmocnienie. Reguluje proces chłonności podłoża, przez co zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości substancji ciekłych z wykonywanych na nim powłok farb lub zapraw tynkarskich. Poprawia równomierność wiązania nakładanych zapraw tynkarskich. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

ZASTOSOWANIE

PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 przeznaczony jest do gruntowania wszystkich nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży przed naniesieniem powłok malarskich, cementowych zapraw tynkarskich, mas szpachlowych oraz zapraw klejowych. Szczególnie zalecany jest do gruntowania starych podłoży mineralnych, na których może zachodzić migracja soli oraz do gruntowania podłoży chłonnych (wykonanych z betonu komórkowego, gazobetonu), przed nałożeniem tynku termoizolacyjnego PERLICOVER®. PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 przeznaczony jest także do przygotowania podłoża przed nakładaniem FARBY WAPIENNEJ COVER® FW 241.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być czyste, stabilne oraz pozbawione zanieczyszczeń mogących osłabiać przyczepność gruntu do podłoża, takich jak kurz, tłuszcz, pył, olej itp. Stare podłoża mineralne należy zmyć wodą pod ciśnieniem, natomiast stare powłoki malarskie oraz inne warstwy słabo związane z podłożem należy usunąć. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono- i grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Istniejące powłoki malarskie dobrze związane z podłożem należy przed gruntowaniem przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie zmyć wodą.

MIESZANIE

PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 produkowany jest jako gotowy do stosowania preparat. Nie należy łączyć go z innymi materiałami. Przed przystąpieniem do prac, preparat gruntujący COVER® PG 102 należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI

Preparat należy nanosić równomiernie na podłoże w jednej lub dwu warstwach w zależności od chłonności podłoża. Drugą warstwę наносimy metodą „mokre na mokre”. Grunt można nanosić przy użyciu szczotki, wałka lub metodą natryskową.

Data wydania: 18.08.2014 r.

PG 102 PREPARAT GRUNTUJĄCY

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C,
- czas schnięcia: 4-6 h (w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 55%),
- wydajność: 0,1 - 0,3 litr/m² (w zależności od chłonności podłoża),
- gęstość: 1,00 - 1,05 kg/dm³,
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OPAKOWANIE

Wiaderko plastikowe - 10 litrów

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi!

ATESTY

Deklaracja zgodności z normą PN - C 81906: 2003
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Producent chemii budowlanej

www.jpcover.pl

J.P. COVER Sp. z o.o.
43-417 Kaczyce
ul.Morcinka 17
tel./fax: +48 32/469 49 70
e-mail: jpcover@jpcover.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000 PLN
ING Bank Śląski o/Cieszyn
Nr konta: 97 1050 1083 1000 0022 9507 5275

KRS 0000239841
NIP 548-244-86-11
REGON 240140672