

Data wydania: 18.08.2014 r.

KK 320**Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia naturalnego****WŁAŚCIWOŚCI**

- Elastyczna,
- Mrozo- i wodoodporna,
- Zapobiega przebarwieniom marmuru,
- Stabilna na powierzchniach pionowych,
- Do stosowania na podłogach ogrzewanych,
- Do wewnątrz i na zewnątrz – na tarasy i balkony.

OPIS WYROBU

ZAPRAWA KLEJĄCA COVER® KK 320 jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką, wysokiej jakości białego cementu, białych wypełniaczy oraz środków modyfikujących zapewniających dobrą przyczepność, elastyczność oraz łatwość aplikacji.

ZASTOSOWANIE

ZAPRAWA KLEJĄCA COVER® KK 320 przeznaczona jest do przyklejania wielkogabarytowych płyt z marmuru, granitu, piaskowca i innych kamieni naturalnych na podłogach poziomych oraz pionowych podlegającym podwyższonym obciążeniom statycznym i termicznym. Ponadto zaprawę klejącą stosuje się do przyklejania płytek z ceramiki, klinkieru oraz gresu. Może być stosowana na podłogach stabilnych wykonanych z betonu, cegły ceramicznej, silikatowej, betonu komórkowego, bloczków keramzytowych oraz mocnych tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, płytach kartonowo-gipsowych oraz na podłogach z ogrzewaniem w pomieszczeniach eksploatowanych zarówno jako suche, jak i wilgotne lub mokre. ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ COVER® KK 320 można także stosować na powierzchniach pokrytych powłokami malarskimi dobrze związanymi z podłożem, starymi płytkami ceramicznymi, klinkierowymi lub kamionkowymi oraz lastriko. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz (w obrębie balkonów, tarasów, basenów).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność zaprawy do podłoża. Stare powłoki farb, płytki ceramiczne muszą być dobrze związane z podłożem w przeciwnym razie należy je usunąć. Powłoki malarskie należy zmatowić papierem ściernym i starannie umyć. Ubytki oraz drobne nierówności wyrównać ZAPRAWĄ KLEJOWĄ COVER® KK 320. Chłonne podłoża (np. beton komórkowy) zagruntować preparatem COVER® PG 102.

MIESZANIE

Zaprawę miesza się z wodą w proporcji 0,20 - 0,25 l wody na 1 kg zaprawy. Całość dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki i odstawić na 20 minut, po czym ponownie wymieszać. Tak przygotowana zaprawa gotowa jest do użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do zaprawy piasku, cementu itp.

SPOSÓB APLIKACJI

ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ COVER KK® 320 nanieść na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie równomiernie rozprowadzać krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy dobiera się w zależności od wielkości płytek. Nanosimy zaprawę na taką powierzchnię, na której jesteśmy w stanie ułożyć płytki

Producent chemii budowlanej**www.jpcover.pl**

J.P. COVER Sp. z o.o.
43-417 Kaczyce
ul.Morcinka 17
tel./fax: +48 32/469 49 70
e-mail: jpcover@jpcover.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200.000 PLN
ING Bank Śląski o/Cieszyn
Nr konta: 97 1050 1083 1000 0022 9507 5275

KRS 0000239841
NIP 548-244-86-11
REGON 240140672

Data wydania: 18.08.2014 r.

KK 320**Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia naturalnego**

przed wystąpieniem naskórkowania, tj. przed upływem ok. 20 minut. Powierzchnię płytki można skorygować przez ok. 15 minut (w zależności od temperatury i wilgotności).

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C,
- czas przydatności do użycia: około 4 h od momentu wymieszania z wodą,
- grubość warstwy: 2-10 mm,
- wydajność: 2 - 6 kg/m² w zależności od wielkości płytki, grubości spoiny oraz równości podłoża,
- czas otwarty klejenia: ok. 20 minut,
- czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 h (temp. 20°C),
- spływalność płytki: 0 mm,
- czas korygowania płytek - ok. 15 minut,
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy,
- spełnia wymagania normy PN-EN 12004 w klasie C1T.

OPAKOWANIE

Wielowarstwowy worek papierowy - 25 kg.

Paleta: 42 opakowania, 1050 kg.

BHP

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem. Wyrób niepalny.

Chronić przed dziećmi!

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą, jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.